

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

KIVILIIMA KVL



Tuotekuvaus

Fescon Kiviliima on sementtipohjainen ohutsaumamuurauslaasti, jonka säänkestoa, työstettävyyttä ja tartuntaominaisuuksia on parannettu lisäainein. Maksimirakekoko on 0,6 mm.

- hyvä työstettävyys
- erinomainen säänkesto
- hyvä tartunta alustaan

Käyttökohteet

- ohutsaumamuuraus
- rouhepinnoitus

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

Käyttöohjeet

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10 min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä riittää noin 1-2 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 10 min., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan laastin oikea notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Valmiin laastin työstettävyysaika on noin 2 tuntia.

Alustan on oltava suora ja sileä. Oikaisuun soveltuu esim. Fescon Sokkeli- ja Oikaisulaasti. Alustan on oltava myös ehjä, puhdas ja mattakostea. Liian kuiva alusta lyhentää laastin avointa aikaa. Rouhepinnoitusta tulee välttää myös hyvin aurinkoisessa ja tuulisissa olosuhteissa (pinta "nahkottuu"). Pinnoitusta ei saa myöskään tehdä alle + 5°C:n lämpötilassa. Betonipinnalta tulee poistaa tiivein sementtiliimakerros. Sokkelin juureen kannattaa levittää noin 1 metrin levyinen muovikalvo, johon saadaan talteen maahan putoava rouhe. Käytettävän rouheen on oltava kuivaa ja pölytöntä. Tarvittaessa se on seulottava (2 mm:n seula), pestävä ja kuivattava. Suurien pintojen katkaisusaumat sekä ikkuna ja ovipielet voidaan myös pinnoittaa Rouhepinnoitus-laastilla. Laastin kovettua n. 1 vrk:n ajan, kiinnitetään katkaisusaumoihin ja pieliin maalarinteippi.

Suoruuden varmistamiseksi ensimmäinen tiilikkerros voidaan muurata Fescon muurauslaastilla M100/600. Kerroksen tulee kovettua ennen ohutsaumamuurauksen alkua. Fescon Kiviliima kammataan 9x6x6 mm laastikammalla tiileen toiseen pätyyn ja reunaan. Työ nopeutuu kammattaessa laastia kerralla useampaan kiveen. Tiilet "liimataan" limittäin n. 2 mm:n saumapaksuudella. Linjavirheet oikaistaan naputtelemalla varovasti vasaralla. Seinät sidotaan toisiinsa vanneteräksillä. Ovi ja ikkuna-aukkojen ylityksissä käytetään normaalisti erillistä apukarmia. Apukarmi voidaan poistaa aikaisintaan 2 vrk:n kuluttua liimauksesta. Ylipursunut laasti poistetaan laastikauhalla.

Jätteenkäsittely



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Jätteet kerätään mekaanisesti ja hävitetään paikallisten ohjeiden mukaisesti. Kovettunut jäte käsitellään rakennusjätteenä.

Hämeenkatu 9
 05800 HYVINKÄÄ
 Puh. 020 789 5900
 www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	rouhepinnoitus 3 - 6 kg/m ² riippuen rouheen karkeudesta ohutsaumatiili 200x75x270 2kg/m ² NKH 270x130x75 4kg/m ²
Vedentarve	5-6 l / 25kg
Valmista massaa	16-18 l / 25 kg
Maksimiraekoko	0,6mm
Pakkauskoko	25 Kg
Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi
Alin käyttölämpötila	+ 5°C
Työstettävyyss aika	2 h
Ominaisleikkauslujuus	> 0.31 N/mm ² (ka)
Paloluokka	A1
Pakkasenkestävyys	ei vaurioita 100 sykliä

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.